



ALWAYS IN ADVANCE OF TIMES,
DAIDO CORPORATION HAS
STEADILY GROWN BY PROVIDING
SUPERIOR PRODUCTS AND SERVICE.

非TX

非鉛・クロム

文科省指定6非含有

厚労省指定13非含有

特化則対応品

薄膜水性2液型アクリルウレタン樹脂系塗床材

ユカクリート ミズユカ

F☆☆☆☆認定品



YUKACRETE

環境に優しく
耐久性に優れた床を
実現します。

「ユカクリート ミズユカ」は、 二液タイプの水性塗床材として画期的な乾燥 優れた塗膜性能が 快適な環境を生み出します。

特長

- ① 乾燥性に優れており、作業の効率化、工期の短縮化がはかれます。
- ② 臭いを低く抑えていますので、
臭気を嫌う場所への塗装に適しています。
- ③ 耐汚染性、耐摩耗性に極めて優れています。
- ④ 特化則対応商品で環境に優しい塗料です。
- ⑤ ホルムアルデヒドの放散量が少ない。
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆(規制対象外)
日塗工登録番号 D01149
- ⑥ 文部科学省「学校環境衛生の基準」で指摘されている
6物質「ホルムアルデヒド」、「トルエン」、「キシレン」、
「パラジクロロベンゼン」、「スチレン」、「エチルベンゼン」の
全てについて基準値に適合しています。

用途

(抗菌仕様も可能です)



コンクリート駐車場

工場

倉庫

食堂

通路

階段

容量

15kgセット(主剤12.5kg、硬化剤2.5kg)、
3kgセット(主剤2.5kg、硬化剤0.5kg)

標準塗付量(コンクリート・モルタル面の場合)

0.13~0.16(kg/m²/回)

※防滑仕上げの場合、上塗り2回目は、0.16~0.20(kg/m²)となります。

標準塗装面積(コンクリート・モルタル面 平滑仕上げの場合)

約45~55m²/2回(15kgセット)

踏み込み可能乾燥時間(コンクリート・モルタル面の場合)

単位:時間


	30℃	20℃	10℃
上塗	1	2	4



性と低臭化を実現致しました。



ユカクリート ミズユカ標準色




No.17 グレー



No.18 ターフグリーン



No.21 エメラルドグリーン



No.24 ライトグレー



No.27 クリーム



●ライン用イエロー

※色見本は印刷のため色調が異なります。

※ユカクリート標準色見本帳をご参照下さい。

※ご指定の色に調色することも可能です。

※標準色4色(No.17、18、21、24)については艶消にも対応しております。(調色は不可)

施工上の注意

1. 下地が新設コンクリート及びモルタル以外の場合
はご相談下さい。
2. デジタル式水分計は、(株)ケット科学研究所製造品
を指しています。説明書に従って測定して下さい。
3. 気温5℃以下の場合、相対湿度80%以上の場合、
降雨、高温高湿時には塗装を避けて下さい。
4. 主剤、硬化剤を混合する時には、混合しにくい
ため必ず電動ミキサーで2～3分間十分に攪
拌して下さい。
5. 主剤、硬化剤を攪拌した後に、希釈用の水を加
えて再度攪拌して下さい。
6. ミズユカ硬化剤を空けた後、缶に水を入れて
残余の硬化剤を洗い出ししないで下さい。“ブツ”を
生成します。
7. 小分けして使用する場合には、主剤を十分に
攪拌した後に混合比率を守って正確に主剤と
硬化剤を計量して下さい。
8. 「ミズユカ」の混合後の可使用時間は4時間(23℃)
以内です。可使用時間を経過した塗料は絶対に
使用しないで下さい。新たに混合した塗料との混
合もしないで下さい。
9. 換気が不十分な場合には、乾燥が遅れたり、硬
化不良を起こす場合があります。塗装完了後、現
場を閉め切らないようにして下さい。
10. 同一床面では休まず一気に仕上げて下さい。休む
と色の差や段差を生じることがあります。
11. 溶剤系塗料と比較して塗装時から硬化中に色
の変化が大きいため、塗装直後と乾燥後の発
色にかなりの差を生じます。
12. 軽歩行可能時間は、塗装後約2時間(23℃)で
すが、気温、湿度、塗付量などによって変化し
ますのでご注意下さい。
13. 換気が不十分な場合には、乾燥が遅れたり、硬
化不良を起こす場合があります。塗装完了後、現
場を閉め切らないようにして下さい。
14. 抗菌仕様の場合、中塗り、上塗り工程でユカ
クリートミズユカの主剤と硬化剤を混合した後、
ユカクリート抗菌剤薄膜用を1セット(15kg)に
対して75g(0.5%)添加して下さい。
15. アスファルトの転圧が不足している場合、アス
ファルト面への塗装は水系ソフトトップコートAU
をお勧めします。