



ALWAYS IN ADVANCE OF TIMES,
DAIDO CORPORATION HAS
STEADILY GROWN BY PROVIDING
SUPERIOR PRODUCTS AND SERVICE.

塗料用シンナーで希釈可能。 作業性に優れたさび止め塗料。

1液速乾エポキシ変性さび止め塗料

イージーワン

EASY ONE

ホルムアルデヒドの放散量が少ない

F☆☆☆☆認定品

(日塗工登録番号 D01014)

JPMS-28適合品

イージーワンは
使いやすさと優れた付着・防食性能を
合わせ持った環境にやさしい
鉛・クロムフリーさび止め塗料です。

塗料用
シンナーで
希釈可能

塗料用シンナーで希釈でき無公害防錆顔料を使用しているため、作業環境にやさしく取扱いが楽な塗料です。

優れた
作業性

作業性に優れ、平滑で細かい肌仕上がりが、上塗り塗料のつやを十分引き出すことができます。

幅広い
上塗り
適性

OP、NADなど、幅広い上塗り特性があります。しかも乾燥が早いのでOP、NADは4時間で上塗りが可能です。

強力な
付着性

エポキシ、フェノールの長所を十分発揮するため、鉄、トタン、各種旧塗膜に対する付着性に優れています。

優れた
防食性

付着性に優れた特殊エポキシ変性樹脂を使用していますので、シアミナド鉛さび止めペイント以上の防食性が発揮されます。

JPMS-28
適合品

JPMS-28に適合し、亜鉛めっき鋼製品などの金属部分の塗装に適しています。

標準色



白

グレー

赤さび色

※色見本は印刷のため色調が異なります。
 ※さび止めペイント標準色カラーガイドをご参照ください。
 ※黒も用意しています。

推奨用途	建築一般鉄部のさび止め下塗り用、塗り替え時のプライマー
塗装方法	はけ塗り、ローラー塗り、スプレー塗り
標準塗付量	はけ、ローラー塗り 0.13kg/m ² /回 エアレススプレー塗り 0.17kg/m ² /回 (この数値は比較的平滑な素地に塗装した場合であって被塗物の形状、素地の状態、気温、希釈率によって増減します。)
塗装面積	はけ、ローラー塗り 約7.6m ² /kg エアレススプレー塗り 約5.8m ² /kg
シンナー	塗料用シンナー
希釈率	はけ、ローラー塗り 5~15%(質量比) エアレススプレー塗り 10~20%(質量比)
乾燥時間(23℃)	指触乾燥15分 半硬化乾燥40分
塗装間隔(23℃)	4時間以上7日以内(OP、NAD) 16時間以上7日以内(OP、NAD以外の溶剤型塗料)
容量	16kg、4kg

◎施工上の注意事項

- シンナー シンナーは塗料用シンナーをご使用ください。
- 希釈割合 希釈割合は、塗装方法、施工条件によって違ってきます。事前に試し塗りをして、塗装条件を確認してください。
- 塗装機具 他の塗料との相溶性はありません。塗装機などの塗装機具はあらかじめ洗浄し、他の塗料が混入しないようにしてください。
- 洗浄 はけ、ローラー、塗装機等の洗浄には、ラッカーシンナーをご使用ください。

◎適合する素材

鉄鋼材、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、ノンクロメート処理亜鉛めっき鋼板、アルミニウム等。
 ※ステンレス、溶融亜鉛めっき板には付着しません。

◎適合する上塗り塗料

ネオマリン、ダイドーマリンフラッシュ、ダイドーマイルドU、ダイレックス類、ダイドーマイルドU、水性塗料、ハイルーフU

※上塗りに2液型塗料(強溶剤のもの)を用いると、リフティングを起こす可能性があります。

2液型塗料(強溶剤のもの)を塗装する場合には、弊社「サビタイト」(変性エポキシ樹脂2液型錆止め塗料)をご使用ください。

但し、弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂塗料「ダイドーマイルドU」の上塗りは可能です。



本社 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号 TEL.06(6308)6288 FAX.06(6308)3618
 東京支店 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目18番8号 TEL.03(3642)8431 FAX.03(3643)5560
 名古屋支店 〒452-0962 愛知県清須市春日流7番地1 TEL.052(409)8711 FAX.052(409)8716
 大阪支店 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号 TEL.06(6308)6281 FAX.06(6308)3512
 エンジェル工場 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号 TEL.06(6308)4011 FAX.06(6308)6416
 福岡営業所 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭5丁目8番18号 TEL.092(641)2025 FAX.092(641)4022
 札幌営業所 〒061-3244 石狩市新港南3丁目704番地8 TEL.0133(76)6177 FAX.0133(76)6178
 仙台営業所 〒981-0904 仙台市青葉区旭ヶ丘1丁目42番55号 TEL.022(272)1323 FAX.022(272)1324
 千葉営業所 〒270-1403 千葉県白井市河原子木戸場364番地13 TEL.047(492)1901 FAX.047(492)1903
 神奈川営業所 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名2507番地10 TEL.042(764)4835 FAX.042(764)4836
 滋賀営業所 〒524-0051 滋賀県守山市三宅町561番地 TEL.077(583)2234 FAX.077(583)3964
 姫路営業所 〒670-0073 兵庫県姫路市御立中5丁目12番22号 TEL.079(299)5959 FAX.079(299)5960
 広島営業所 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目5番15号 TEL.082(277)6464 FAX.082(277)6461

本社工場 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号 TEL.06(6308)6281 FAX.06(6308)3512
 滋賀工場 〒524-0051 滋賀県守山市三宅町561番地 TEL.077(583)2234 FAX.077(583)3964

ホームページアドレス <http://www.daido-toryo.co.jp>



製品の規格及び仕様は改良等のため
 予告なく変更する場合があります。