



ALWAYS IN ADVANCE OF TIMES,  
DAIDO CORPORATION HAS  
STEADILY GROWN BY PROVIDING  
SUPERIOR PRODUCTS AND SERVICE.

頻繁に  
塗り替える場所に！

コストを  
掛けたくない場所に！

合成樹脂調合ペイント

Zayin

ザイン

はけ塗り作業性が  
優れています。

隠ぺい力が  
良好です。

はけ目が少なく、  
滑らかな仕上がりに  
なります。

光沢が良く、  
肉持ち感があります。

用途

建築物内外部、鉄鋼構造物、木部、橋りょう等

色

白、淡彩色（濃色はありません）

容量

16kg、3kg

JIS、F☆☆☆☆規格は未取得です。

 SINCE 1932.  
**大同塗料株式会社**  
DAIDO CORPORATION®

## Zayin

ザイン

## 標準塗装仕様

鉄部の場合

工程	品名	希釈剤 希釈率(質量%)	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
素地調整	被塗面のミルスケール、錆、油、水分、劣化した旧塗膜などを除去し、塗面を清掃する。				
下塗(1回目)	ダイドーエコサビ※1	塗料用シンナー 0~5	0.14	はけ ローラー	16時間以上 6か月
下塗(2回目)	ダイドーエコサビ※1	塗料用シンナー 0~5	0.14	はけ ローラー	16時間以上 6か月
中塗	ザイン	塗料用シンナー 5~10	0.08~0.09	はけ ローラー	16時間以上 30日以内
上塗	ザイン	塗料用シンナー 5~10	0.08~0.09	はけ ローラー	

※1.ダイドーエコサビには、他にダイドーエコサビ2-Times Coat、ダイドーエコサビ超速乾型があります。

## 標準塗装仕様

塗装改修工事 RC種の場合

工程	品名	希釈剤 希釈率(質量%)	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
素地調整	素地に傷をつけないように汚れ、付着物を除去し、油類は、溶剤等でふき取る。 P240~320のサンドペーパーで表面を研磨する。				
上塗(1~2回)	ザイン	塗料用シンナー 5~10	0.08~0.09	はけ ローラー	16時間以上

指触乾燥時間は60分(23℃)です。

色を大きく変える場合は2回目の上塗を行って下さい。

## 施工上の注意

1. 開缶後均一になるよう良く混ぜて下さい。
2. 塗料が付着した布などは、そのまま放置しますと、自然発火するおそれがありますので水に浸けるなどの処置を行って下さい。
3. 塗装中、乾燥中は十分に換気をして下さい。
4. 調色にはネオマリンの原色を使用して下さい。
5. 開缶後、長期間放置される場合には、皮張りを防ぐために少量の塗料用シンナーを張って塗料の表面を覆ってから密封して下さい。
6. 使用前にSDSの内容をご確認下さい。

SINCE 1932.  

**大同塗料株式会社**  
 ISO 9001 (滋賀工場)

本社 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号 TEL.06(6308)6288 FAX.06(6308)3618  
 東京支店 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目18番8号 TEL.03(3642)8431 FAX.03(3643)5560  
 名古屋支店 〒452-0962 愛知県清須市春日流77番地1 TEL.052(409)8711 FAX.052(409)8716  
 大阪支店 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号 TEL.06(6308)6281 FAX.06(6308)3512  
 エゾアツグ舞鶴 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号 TEL.06(6308)4011 FAX.06(6308)6416  
 福岡営業所 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭5丁目8番18号 TEL.092(641)2025 FAX.092(641)4022  
 札幌営業所 〒061-3244 石狩市新港南3丁目704番地8 TEL.0133(76)6177 FAX.0133(76)6178  
 仙台営業所 〒981-0904 仙台市青葉区旭ヶ丘1丁目42番55号 TEL.022(272)1323 FAX.022(272)1324  
 千葉営業所 〒270-1403 千葉県白井市河原木戸場364番地13 TEL.047(492)1901 FAX.047(492)1903  
 神奈川営業所 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名2507番地10 TEL.042(764)4835 FAX.042(764)4836  
 滋賀営業所 〒524-0051 滋賀県守山市三宅町561番地 TEL.077(583)2234 FAX.077(583)3964  
 姫路営業所 〒670-0073 兵庫県姫路市御立中5丁目12番22号 TEL.079(299)5959 FAX.079(299)5960  
 広島営業所 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目5番15号 TEL.082(277)6464 FAX.082(277)6461  
 本社工場 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号 TEL.06(6308)6281 FAX.06(6308)3512  
 滋賀工場 〒524-0051 滋賀県守山市三宅町561番地 TEL.077(583)2234 FAX.077(583)3964

ホームページアドレス <http://www.daido-teryo.co.jp>製品の規格及び仕様は改良等のため  
予告なく変更する場合があります。

50 - 1222

'17. 10. 初版 10,000 LO