



ALWAYS IN ADVANCE OF TIMES,
DAIDO CORPORATION HAS
STEADILY GROWN BY PROVIDING
SUPERIOR PRODUCTS AND SERVICE.

水系2液型無機塗料

水系

パーマセラ

SUIKEI PERM CERA

水系パーマセラは、無機系成分を主体としたオルガノポリシロキサン系樹脂エマルジョンとグリシジル基含有シリコンオリゴマーからなる**2液常温反応硬化型の水性無機塗料**です。

熱や紫外線に安定なオルガノポリシロキサンを柔軟性に優れた特殊成分を用いて変性することで、**無機の特徴**である**優れた耐候性・耐汚染性**と**有機の特徴**である**柔軟性**の双方を兼ね備えた次世代の水性塗料です。

用途

- 複層模様吹付材(吹付タイル)のトップコート
- 建築内部、外部のモルタル、コンクリートのトップコート

色

各色(艶有・艶消)・クリアー(艶有・艶消)

荷姿

主剤：硬化剤 = 15：1(質量比)
16kgセット(主剤 15kg：硬化剤 1kg)
3.2kgセット(主剤 3kg：硬化剤 0.2kg)



SINCE 1932.

大同塗料株式会社
DAIDO CORPORATION®

標準塗装仕様

- 下 地：防火サイディング
- 旧塗膜：アクリル・ウレタン・シリコン系塗装など

工 程		品 名	希釈剤 希釈率(質量%)	塗付量 (kg/m ² /回)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
1	素地調整	●旧塗膜のふくれ、浮き、脆弱部分をディスクサンダー、ケレン棒、ワイヤーブラシ、皮スキ等で除去し、チョーキング粉、ほこり、ごみ等を高圧水洗(吐水圧8～10MPa)で除去する。 ●水洗後、十分乾燥させる。				
2	下 塗 シーラー仕様	パーマカチオン	無希釈	0.10～0.12	は け ローラー	2時間以上
	下 塗 微弾性仕様	レジコン微弾性フィラー	清水	0.30～1.00	は け ローラー	6時間以上
3	上 塗 (1回目)	水系パーマセラ 各色	清水 0～5	0.13～0.15	は け ローラー	4時間以上 7日以内
4	上 塗 (2回目)	水系パーマセラ 各色	清水 0～5	0.13～0.15	は け ローラー	

※弾性型スタッコ仕上げの場合は熱膨れを起こすため不可となります。
※特殊コーティングを施している場合はご相談ください。
※別途クリヤー仕上げもございます。

性能(試験データ)

			結 果	備 考
性 状	粘度	主 剤 KU	95	25℃
		硬化剤 mPa・s	10以下	25℃
	固形分(%)	主 剤	49.1	
		硬化剤	38.0	
	外観	主 剤	各色液体	調色可
		硬化剤	淡黄色透明液体	
試験成績表	危険物分類		主 剤 非危険物 硬化剤 第4類第3石油類	
	鉛筆硬度		B	JIS K 5600-5-4
	耐屈曲性		φ2mm 合格	JIS K 5600-5-1
	耐薬品性	耐水性	異常なし	1週間
		耐アルカリ性	異常なし	1週間
		耐酸性	極僅かに艶引け	1週間
	光沢(艶有)		88	60°グロス
	付着性	スタッコ(吹付タイル)	分類0	(下塗 無し)
		アクリル	分類1	(下塗 無し)
		旧塗膜 弱溶剤シリコン	分類1	(下塗 無し)
		水性パーマシリコン	分類1	(下塗 無し)
		水系パーマフッソ	分類1	(下塗 無し)
	促進耐候性(光沢保持率/ΔE)		88.6 / 0.36	5,000h H22-90D
			78.2 / 0.39	10,000h H22-90D
	耐候性(光沢保持率/ΔE)		81.8 / 1.16	屋外暴露2年 H22-90D

※試験結果の数値は、実測値であり保証値ではありません。

注意事項

1. 開缶後は良くかき混ぜて均一にしてからご使用下さい。
2. 低温時(5℃以下)での塗装は避けて下さい。
3. 降雨、降雪時又はその恐れのある時の塗装は避けて下さい。
4. 複層模様吹付材(吹付タイル)の仕上げ材(上塗)として使用する場合、吹付材が十分乾燥してから、塗装して下さい。

